이 문서는 한솔제지의 보안문서로 사전승인 받지 않은 경우 외부로의 유출을 금하며, 출력하는 모든 문서는 로그로 관리됩니다.

▣ Quality specification (One side coating paper)

Item	unit	80	90	100	120	140	160	Test method
Grammage	g/㎡	80	90	100	120	140	160	Tappi 410
Caliper	㎛	68	77	85	101	124	143	Tappi 411
Roughness	PPS,㎛	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	Tappi 555
Gloss	%	72	72	72	72	72	72	Tappi 480
Opacity	%	88	89	90	94	96	97	Tappi 519
Brightness	%	90	90	90	90	90	90	Tappi 525 (R457 C)
Whiteness	%	126	126	126	126	126	126	Tappi 560

Item		Grammage	Caliper	Brightness	Gloss	Whiteness	Opacity	Roughness
Tolerance	80 ~ 100	±3g/㎡	±3㎛	±3%	±5%	±3%	Equal or greater	Equal or less
	120 ~ 160	±4g/㎡	±4㎛	±3%	±5%	±3%	Equal or greater	Equal or less

최지수 / 인쇄용지 해외영업팀 / 172.30.26.15 / 2020-05-21 17:24:44